

FEYCOL 268 Lakier ochronny

Opis produktu	DESCRIPTION
Opis produktu Rozpuszczalnikowy 1K lakier specjalny.	Product Description Solvent containing 1 pack special coating
Obszary zastosowania Wewnętrzna powłoka ochronna zbiorników oleju.	Typical Uses Interior protective coating for oil tanks
Właściwości bardzo dobre krycie szybkoschnący łatwa aplikacja za pomocą wałka lub pędzla	Properties very good hiding fast drying easy to apply by roller or brush
Kolor czerwonobrazowy	Color red brown
Połysk Mat jdwabisty	Gloss Semi gloss

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL DATA
Podane wartości dot. odcienia czerwonobrazowego RAL 3009. W przypadku innych odcieni, mogą się różnić.	All given data refer to the color red brown (RAL 3009). Other colors can differ.
Zawartość ciał stałych wagowo/ Weight Solids	~ 55 %
Zawartość ciał stałych objętościowo/ Volume Solids	~ 28 %
Ciężar właściwy / Density	~ 1,4 g/ml
Wydajność teoretyczna przy 40 µm warstwy suchego filmu / Theoretical Consumption at 40 µm DFT	~ 5 m ² /kg → 200 g/m ²
Praktyczna wydajność może być niższa w zależności od rodzaju aplikacji, powierzchni, szorstkości podłoża oraz warunków aplikacji.	The practical coverage may be lower depending on the kind of application, design and roughness of substrate or application conditions.
Lepkość dostawy w temp. 20°C Viscosity as supplied at 20° C	~ 40" 4mm (DIN 53 211)
Minimalny okres magazynowania (10 - 30°C) W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, trwałość wynosi 12 miesięcy.	Shelf life (10 – 30° C) 12 month in originally closed containers.

APLIKACJA	PREPARATION
Przygotowanie podłoża Ogólne Podłoże musi być czyste i suche, odpylone, odrzewione, odolejone i odłuszczone. Luźne stare powłoki lakiernicze całkowicie usunąć, silnie przywierające dobrze przeszlifować. Powierzchnia przeznaczona do polakierowania musi być przygotowana zgodnie z DIN EN ISO 12944-4.	Substrate Preparation General Substrate must be clean and dry. Dust, rust, oil and grease must be removed properly. Old paint must be removed completely; previous adhering layers should be well sanded. The surface to be coated must be pretreated with appropriate provisions according to DIN EN ISO 12944-4.

FEYCOL 268 Lakier ochronny

Podłoża stalowe

Piaskowanie zgodne ze stopniem czystości Sa 2 ½ lub szlifowanie ręczne zgodne ze stopniem czystości ST 3 wg normy DIN EN ISO 12944, część 4.

Steel

Sand blasting to surface preparation grade Sa 2½ or sanding by hand to surface preparation grade ST 3 according to DIN EN ISO 12944, Part 4.

Rozcieńczalnik

RELANOL rozcieńczalnik 110-283

Reducer – Thinner

RELANOL Thinner 110-283

Zalecana grubość warstwy suchego filmu (WSF)

30 - 40 µm

Recommended Dry Film Thickness (DFT)

30 - 40 µm

APLIKACJA

APPLICATION

Warunki aplikacji

Nie nanosić w temperaturze obiektu poniżej +5°C. Optymalne warunki aplikacji to temperatura pomiędzy +15°C a +25°C. Temperatura powierzchni musi być wyższa minimum 3°C od punktu rosy otaczającego powietrza. Wilgotność od 30 do 70% wilgotności względnej.

Application Conditions

Don't apply below +5° C object temperature. The best temperature for application is between +15 and +25° C. The surface temperature must be at least 3° C above the dew point of the surrounding air. Humidity is best between 30 – 70 % rel. humidity.

Aplikacja Application	Dysza Nozzle	Ciśnienie Pressure	Rozcieńczalnik Thinner
Pędzel, wałek Brush, Roller			0 – 5 %
Natrysk (pistolet) Spray (Air)	nie zaleca się not recommended	-----	-----
Natrysk (Airless) Spray (Airless)	nie zaleca się not recommended	-----	-----

Suszenie powietrzem / Drying Time (Air)	TG1 Pyłosuchy Dust Dry	TG4 Odporny na dotyk Touch Dry	TG6 Gotowy do polakierowaia Recoatable	Durch- getrocknet Dry Through	Ausgehärtet Cured
	10 min	1 h	8 h	8 h	7 d

*TG = stopień wyschnięcia wg DIN 53 150

Czasy schnięcia wynikają z testów przeprowadzanych w temperaturze 20°C i 65% względnej wilgotności powietrza oraz grubości suchego filmu wynoszącej 40 µm.

The drying times are based on tests at 20° C (69°F), 65% rel. humidity and a dry film thickness of 40 µm.

Czyszczenie narzędzi

Dedykowany rozcieńczalnik lub zmywacz 110-201.

Cleaning

Use recommended reducer or cleaning thinner 110-201.

WSKAZÓWKI DODATKOWE

ADDITIONAL INFORMATION

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku. Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych.

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

FEYCOL 268 Lakier ochronny

Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of our buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from www.feycolor.com in the actual version.

FEYCOL 268 Innenschutzlack
