

SCHEKO TOP-Seidenglanzemaille

BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
Produktbeschreibung Lösemittelhaltiger 1K-Kunstharzlack	Product Description
Anwendungsgebiet Decklack für Holz und Holzwerkstoffe (Türen, Türrahmen, Türzargen, Fenster, Fensterläden, Untersichten, Stirnbretter, Garagentore und allgemeine Renovationsarbeiten etc.)	Typical Uses
Bindemittelbasis Spezielle Alkydharz-Kombination	Binder Alkyd-resin
Eigenschaften Leicht thixotroper und problemlos zu verarbeitender KH-Emailack. SCHEKOTOP zeichnet sich durch sein hohes Deckvermögen, die gute Füllkraft und das gute Kantendeckvermögen aus. Die guten Verarbeitungseigenschaften und die angenehme Offenzeit ermöglicht auch auf größeren Flächen einen perfekten Finish.	Properties
Beständigkeiten Temperaturbeständig bis 80° C	Resistances
Farbtöne RAL-Farbtöne, Sonderfarbtöne auf Anfrage	Colors
Glanz seidenglänzend	Gloss

TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA
Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Farbton weiß (9910). Für andere Farbtöne können sie abweichen.	All given data refer to the color white (9910). Other colors can differ.
Festkörpergehalt / Solids by Weight	~ 65 %
Festkörpervolumen / Solids by Volume	~ 55 %
Dichte / Density	~ 1,30 g/ml (je nach Farbton)
Theoretische Ergiebigkeit bei 40 µm TSD / Theoretical Coverage at 40 µm DFT	~ 8,0 m ² /kg → ~ 120 g/m ²
Die praktische Ergiebigkeit ist je nach Art der Applikation, Form, Rauigkeit des Untergrundes und den Verarbeitungsbedingungen geringer.	
Lieferviskosität bei 20° C / Viscosity as supplied at 20° C	~ 150 – 180“ 4mm (DIN 53 211)

SCHEKO TOP-Seidenglanzemaille

Lagerung (10 – 30° C)

12 Monate in verschlossenen Originalgebinden.

Shelf life (10 – 30° C)

VERARBEITUNG

APPLICATION

Untergrundvorbereitung

Allgemein

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Lose Altanstriche restlos entfernen, festsitzende Altanstriche gut anschleifen.

Nadelhölzer: Feuchtigkeit darf 14% nicht überschreiten.

Laub- und Harthölzer: Feuchtigkeit darf 12% nicht überschreiten.

Verdünnung

110-132 FEYCOLAN Streichverdünnung

Empfohlene Trockenschichtdicke (TSD)

50 - 60 µm

Verarbeitungsbedingungen

Nicht unter +8° C Objekttemperatur verarbeiten. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15 und +25° C. Die Oberflächentemperatur muss mindestens 3° C über dem Taupunkt der umgebenden Luft liegen.

Substrate Preparation

General

Reducer – Thinner

Recommended Dry Film Thickness (DFT)

50 - 60 µm

Application Conditions

Applikation / Application	Düse / Nozzle	Druck / Pressure	Viskosität / Viscosity
Streichen, Rollen / Brush, Roller			Streichfertig / Bei Bedarf 0-5 %
Spritzen (Luft) / Spray (Air)	1,5 – 1,8 mm	4 – 5 bar	30 – 40“ 4mm
Spritzen (Airless) / Spray (Airless)	0,28 mm	>100 bar	70 – 90“ 4mm

Lufttrocknung / Drying Time (Air)	TG 1 Staubtrocken / Dust Dry	TG 4 Griffest / Touch Dry	TG 6 Überlackierbar / Recoatable	Durch-Getrocknet / Dry Through
	2 – 3 h	8 – 10 h	24 h	48 h

*TG = Trockengrad (Drying Degree) DIN 53 150

Die Trockenzeiten resultieren aus Prüfungen bei 20° C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit und einer Trockenschichtdicke von 60 µm.

SCHEKO TOP-Seidenglanzemaille

Gerätereinigung

Zugehörige Verdünnung oder Waschverdünnung
110-201.

Cleaning

Use recommended reducer or cleaning thinner
110-201.

SONSTIGE HINWEISE / ADDITIONAL INFORMATION

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. / *When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety regulations.*

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen. / *The information in this data sheet reflects the current conditions to the best of our knowledge and is only to be used as a reference. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications. It is the responsibility of the consumer to measure the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines. Our employees only perform a noncommittal advisory assistance.*

Freigegeben durch: MeyM