












REDOCRYL HS 681 - 2K Acrylfüller – Acrylic Filler

Produktbeschreibung Lösemittelhaltiger 2K-Acrylfüller Für die Autoreparaturlackierung. Farbtöne: grau und schwarz	Product Description Solvent based 2-pack acrylic filler for automotive refinishing. Colors: grey and black
Eigenschaften Ausgezeichnete Haftung auf Aluminium, Stahl oder verzinkten Untergründen. Hoher Korrosionsschutz, gute Füllkraft und leicht schleifbar. Verwendbar als Grundier-, Schleif- und Naß-in-Naß Füller.	Properties Excellent adhesion on various substrates such as aluminium, steel and galvanized substrates. High anti-corrosive protection, good filling properties and easy sandable. To be used as adhesion promoter, grind filler and we-on-wet filler.

	Festkörper / Ergiebigkeit Solids / Coverage	ca. / approx. 61 %	5,6 m ² /l / 80 µm Trockenfilm (Dry Film)
	Mischungsverhältnis Mixing ratio	4 : 1 nach Volumen / by volume	
	Härter Hardener	113-300	
	Verdünnung Thinner	5 - 10 %	110-061 kurz / fast 110-062 normal 110-063 lang / slow
	Verarbeitungsviskosität Viscosity for application	ca. 30 s (DIN 4 / 20°C) Verarbeitungszeit / Pot Life: 1,5 – 2 h	
	Applikation Application	Fließbecherpistole / Conventional gun 1,6 mm, 2 – 5 bar	
	Spritzgänge Spray Runs	2 - 3 → Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness 60 – 120, max. 150 µm	
	Ablüftzeiten Flash Off Times	2 – 3 Minuten zwischen den Spritzgängen / between coats 5 – 15 min vor der Ofentrocknung / before drying in the oven	
	Trocknung Drying Times	20°C → 4 h 60°C → 30 min	
	Schleifen Sanding	P400 – P600	
	Lagerung Storage	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C	

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes

Freigegeben durch/ Approved by: LanM