

REDOCRYL 687 VOC Hochglanzlack / High Gloss Topcoat

Produktbeschreibung Hochglänzender, festkörperreicher, lösemittelhaltiger 2K Decklack für die Fahrzeuglackierung VOC-Gehalt < 420 g/l		Product Description High gloss, high solid, solvent containing 2-pack acrylic top coat for vehicles VOC Content < 420 g/l	
Eigenschaften Hoher Festkörper, ausgezeichnete Füllkraft, leicht zu verarbeiten, gute Glanzhaltung, gute Beständigkeit gegen UV, Umwelt- und Witterungseinflüsse. Über Mischbank RELAMIX tönbar!		Properties High solid, high build, easy to apply, good gloss stability, high resistance against weather, UV and environmental actions. Tintable with RELAMIX!	
	Festkörper / Ergiebigkeit Solids / Coverage	ca. / approx. 71 %	10 m ² /l / 60 µm Trockenfilm (Dry Film)
	Mischungsverhältnis Mixing Rate	2 : 1 nach Volumen mit REDOCRYL Härter 420 2 : 1 by volume with REDOCRYL Hardener 420	
	Härter Hardener	REDOCRYL Härter / Hardener HS 420	113-4201 kurz / fast 113-4202 normal 113-4203 lang / slow
	Verdünnung Thinner	Keine Verdünnungszugabe / No additional thinner required	
	Verarbeitungsviskosität Viscosity for application	ca. 30 s (DIN 4 / 20°C) Verarbeitungszeit / Pot Life: 1 h	
	Applikation Application	Fließbecherpistole / Conventional gun 1,2 – 1,4 mm, 2 – 5 bar	
	Spritzgänge Spray Runs	2 → Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness 40 – 60 µm Eine geschlossene Klebeschicht und eine Verlaufsschicht. Spray one closed coat for adhesion and one coat evenly!	
	Ablüftzeiten Flash Off Times	2 – 3 Minuten zwischen den Spritzgängen / between the spray runs 5 – 15 min vor der Ofentrocknung / before drying in the oven	
	Trocknung Drying Times	20°C → 3 – 6 h 60°C → 30 – 45 min	
	Lagerung Storage	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C	
Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen. All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes Freigegeben durch/ Approved by: LanM			