

FEYCOSIL 246 – Kunstharzlack, hitzebeständig 250°C

BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
Produktbeschreibung Lösemittelhaltige, silikonfreie 1K-Beschichtung auf Kunstharzbasis für den Temperaturbereich bis 250°C	Product Description Solventborne, silicone-free 1K coating based on synthetic resin for the temperature range up to 250°C
Anwendungsgebiet Im Stahl-, Behälter- und Maschinenbau	Field of Application In steel and container construction and mechanical engineering
Eigenschaften Schnelltrocknend, sehr gute Oberflächenhärte bei Raumtemperatur, im Innenbereich auch einschichtig ohne Grundierung verwendbar	Properties Fast drying, very good surface hardness at room temperature, can also be used indoors as a single layer coating without primer
Beständigkeiten Temperaturbeständig bis 250°C (trocken), bei Temperaturen oberhalb 200°C kann es zu leichter Vergilbung kommen.	Resistances Temperature resistant up to 250°C (dry), at temperatures above 200°C slight yellowing may occur
Farbtöne Silber und schwarz	Colors Silver and black
Glanz seidenglänzend	Gloss Silk gloss

TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA
Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Farbton silber (9006). Für andere Farbtöne können sie abweichen.	The given values refer to the color silver (9006). They may differ for other colors.
Festkörpergehalt / Weight Solids	~ 65 %
Festkörpervolumen / Volume Solids	~ 49 %
Dichte / Density	~ 1,06 g/ml
Theoretische Ergiebigkeit bei 30 µm TSD Theoretical Consumption at 30 µm DFT	~ 13 m ² /kg → 77 g/m ²
Die praktische Ergiebigkeit ist je nach Art der Applikation, Form, Rauigkeit des Untergrundes und den Verarbeitungsbedingungen geringer.	The practical coverage may be lower depending on the kind of application, design and roughness of substrate or application conditions.
Lieferviskosität bei 20°C Viscosity as supplied at 20°C	~ 15 – 20" 4mm (DIN 53 211)
Lagerung (10 - 30°C) In original verschlossenen Gebinden, unbeschädigt, kühl und trocken gelagert, beträgt die Haltbarkeit mindestens 12 Monate. Die Gebinde sind vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.	Shelf life (10 - 30°C) In originally sealed containers, stored undamaged, cool and dry, shelf life amounts to at least 12 months. The containers are to be protected from moisture and direct sunlight.

FEYCOSIL 246 – Kunstharzlack, hitzebeständig 250°C

VORBEREITUNG

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, rost-, öl- und fettfrei sein.

Stahl

Strahlen nach Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2½ gemäß DIN EN ISO 12944-4.
Altanstriche restlos entfernen.

Geeignete Grundierung

FEYCOZINK 513 1K EPE Zinkstaub

Verdünnung

FEYCOLOR Universalverdünnung 601 schnell oder aromatenfrei:
FEYCOLOR Universalverdünnung 611 schnell

Empfohlene Trockenschichtdicke TSD

30 - 60 µm

Achtung

Bei höheren Schichtdicken kann es nach der Temperaturbelastung zu Abplatzungen kommen.

PREPARATION

Substrate Preparation

Substrate must be clean and dry. Dust, rust, oil and grease must be removed properly.

Steel

Blasting to surface preparation grade Sa 2½ according to DIN EN ISO 12944-4.
Remove old coatings completely.

Suitable primer

FEYCOZINK 513 1K EPE zinc rich primer

Reducer – Thinner

FEYCOLOR Universal Thinner 601 fast or free of aromatic solvents
FEYCOLOR Universal Thinner 611 fast

Recommended Dry Film Thickness (DFT)

30 - 60 µm

Caution

At higher film thicknesses, delamination may occur after exposure to temperature.

VERARBEITUNG

Verarbeitungsbedingungen

Nicht unter +10°C Objekttemperatur verarbeiten.
Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15°C und 25°C. Die Oberflächentemperatur muss mindestens 3°C über dem Taupunkt der umgebenden Luft liegen.

APPLICATION

Application Conditions

Don't apply below +10°C object temperature.
The best temperature for application is between 15 and 25°C. The surface temperature must be at least 3°C above the dew point of the surrounding air.

Applikation Application	Düse Nozzle	Druck Pressure	Verdünnung Thinner	Viskosität Viscosity
Spritzen (Luft) Spray (Air)	1,5 – 1,8 mm	3 - 5 bar	0 - 10%	12 – 20 s/4 mm

Lufttrocknung Air Drying	TG1 Staubtrocken Dust Dry	TG4 Griffest Touch Dry	Durchgetrocknet Dry Through
	20 – 30 min	50 – 60 min	24 h

*TG = Trockengrad (Drying Degree) DIN 53 150

Prüfung der Trockenzeiten bei 20°C/65% rel. Luftfeuchte und 30 µm Trockenschichtdicke

Check of drying times at 20°C/65% relative humidity and 30 µm dry film thickness

FEYCOSIL 246 – Kunstharzlack, hitzebeständig 250°C

Ofentrocknung Drying Time (Oven)	Ablüften Flash Off	Durchgetrocknet Dry Through	Voll ausgehärtet Fully Cured
30°C - 50°C	5 - 10 min	60 min	-

Gerätereinigung

Zugehörige Verdünnung oder Waschverdünnung 201

Cleaning

Use recommended thinner or cleaning thinner 201

SONSTIGE HINWEISE
VOC-Gesetzgebung

 EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/i): 500 g/l
 Dieses Produkt enthält < 500 g/l VOC

Gefahrenhinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

 Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.

ADDITIONAL INFORMATION
VOC Legislation

 EU limit for the product (cat:A/i): 500g/l
 This product contains < 500 g/l VOC

Health And Safety Information

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

Legal Notes

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of the buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

 Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from www.feycolor.com in the actual version.

Freigabe: Duer